

| FDV dokument ØB-betongkantstein | |
|--|--|
| Produkt | Kantstein av betong |
| Produsent | Ølen Betong AS |
| Telefon/faks | Telefon: 53 77 52 00 Telefaks: 53 77 52 40 |
| E-post | mail@olenbetong.no |
| Web-adresse | www.olenbetong.no |

Egenskapsdeklarasjon

| | |
|----------------------|---|
| Anvendelse | <p>Prefabrikkert ØB-betongkantstein brukes for å skille arealer på samme nivå eller ulike nivåer for å oppnå:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fysisk eller visuell avgrensning eller avledning; - vannavledning enten alene eller sammen med annen betongkantstein; - skille ved/separering av arealer beregnet for ulike typer trafikk <p>Eks. er kantskille langs veg, gate, parkeringsareal. Brukes for å lede bort overvann, forenkle gaterenhold, samt for å angi fortaus- / veikant for synshemmede. Avgrensning langs blomsterbed eller beplantninger.</p> |
| Montering | ØB-Betongkantstein kan settes / faststøpes i betongmørtel eller limes med klebemørtel til asfalt eller betongunderlag. Se egen monteringsveiledning. |
| Krav | Produseres iht. egendeklarerte krav. |
| Mål | <p>Lengde x største bredde x høyde:</p> <p>598 x 128 x 158 mm (Kalt: 60 x 13 x 16). Vekt ca 27 kg/stk *)</p> <p>498 x 68 x 198 mm (Kalt: 50 x 7 x 20). Vekt ca 14,5 kg/stk *)</p> <p>248 x 128 x 228 mm (Kalt: 25 x 13 x 23). Vekt ca 16 kg/stk</p> <p>Toleranser BxH: +/- 2 mm; L: +/- 5 mm *)</p> |
| Tekniske data | <p>Styrke: iht. intern norm med bakgrunn i NS3137/3138.</p> <p>Egenvekt: 2300 – 2500 kg/m³</p> |
| Bestanddeler | Tørrstampet fabrikkprodusert betong som i hovedsak består av naturlige sand/steinmaterialer, vann, sement og små mengder godkjente tilsetningsstoffer for betong. |

Service- og vedlikeholdsinstruks

| | |
|--------------------------------------|---|
| Lagring | Ingen spesielle krav, men lagres normalt stablet på trepaller. |
| Løfting/håndtering | Løftes for hånd, evt. med løftekløpe. Det anbefales at arbeidshansker benyttes ved håndtering. |
| Vedlikehold | Produktene krever ingen service. Kantstein som løsner pga påkjørsel, frost eller lignende kan limes på plass igjen med conbit klebemørtel. Kan høytrykkspyles. Gammel kantstein kan få en ruere overflate ved spyling. |
| Emballasje/ Avfallhandtering. | En pall inneholder: Betong, plast og trevirke Alt kan gjenvinnes |
| Eventuelt | Herdet betong inneholder ikke bestanddeler som anses som helsefarlige, men har en PH verdi på 12-13. Plasseres disse i surt miljø eller utsettes for vann med svært lav PH-verdi, kan betongmaterialet forvitres. Ved bruk under slike forhold kan betongen påføres beskyttende material iht. leverandørens anvisning. Variasjon i fargeintensitet kan forekomme mellom forskjellige produksjonsserier. Kalkutslag kan forekomme, men er uten betydning for holdbarhet og kvalitet. |